

R-9 4051W

Laminado monomérico texturizado suelo (antideslizante)

PVC

Propiedad	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (μm)	100	$\pm 10\%$	ASTM D 1593
Peso (g/m^2)	129	$\pm 10\%$	ASTM D 1593
Resistencia al deslizamiento	R9		DIN 51130

Adhesivo

Propiedad	Valor	Norma
Peel Adhesion steel 20 min (N/25mm)	>10	FINAT FTM1
Peel Adhesion steel 24 hrs (N/25mm)	>12	FINAT FTM1
Contracción (mm)	Máx. 2	FINAT FTM 14
Temperatura de aplicación ($^{\circ}\text{C}$)	>10	
Temperatura de servicio ($^{\circ}\text{C}$)	-40 hasta 80	

LINER

Propiedad	Valor	Tolerancia	Norma
Espesor (μm)	55	± 5	ISO 534
Peso (g/m^2)	62	± 5	ISO 536

Durabilidad

- Indoor < 3 meses
- Almacenado: 24 meses a partir de la fecha de fabricación, aplicable sólo al material que no ha sido procesado, en las siguientes condiciones de almacenamiento:
 - este material debe almacenarse a una temperatura de 20°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) y un 50% ($\pm 5\%$) de humedad relativa sin grandes variaciones climáticas;
 - el área de almacenamiento debe encontrarse seca y limpia;

- procurar mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso para protegerlo de la contaminación, recomendándose, igualmente, no exponerlo a luz solar directa ni a fuentes de calor;
- el producto debe almacenarse verticalmente, para que su calidad no se vea comprometida

Aplicación

- Superficie de aplicación: plana
- Laminación de piso para proteger imágenes impresas digitalmente
- Los materiales impresos deben secarse adecuadamente antes de aplicar la laminación. La presencia de disolventes residuales puede modificar las características específicas de los productos
- No exponer a vapores o derrames combustibles
- La aplicación del material puede verse afectada por el clima, los ángulos de exposición al sol y las fuentes de calor
- Antes de usar la película, recomendamos que permanezca al menos 24 horas a la temperatura de la zona de trabajo
- Puede haber otros factores no descritos que pueden influir en el rendimiento de uso

Observaciones importantes

- El fabricante no es responsable de la facilidad o velocidad de eliminación del material aplicado. Es necesario tener en cuenta las temperaturas adecuadas del aire y del sustrato
- El usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que desea, antes de usarlo
- Recomendamos que, para realizar un trabajo, se utilice el mismo lote de producto
- Los datos contenidos en esta información se basan en nuestro conocimiento y experiencia práctica, pretendiendo estas indicaciones ser una fuente de información, y no una garantía. Sujeto a cambios sin previo aviso
- El fabricante no es responsable por el mal uso o almacenamiento incorrecto y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros